TURAPORI POLIURETANICO BICOMPONENTE

Poly DN Gel

BICOMPONENTE A+B

PREPARAZIONE / APPLICAZIONE / FINITURA

A	B
100	20

RAPPORTO IN PESO 100:20

APPLICAZIONE A SPATOLA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Resina poliuretanica bicomponente a consistenza densa, destinata alla lavorazione a spatola delle superfici decorative. Nel ciclo Resin One viene impiegata per chiudere i micropori e uniformare la superficie prima della finitura a rullo prevista dal sistema.

Campi di impiego

• Trattamento turapori delle superfici decorative in resina.

• Passaggio a spatola nel ciclo Resin One quando richiesto dalla porosità del rivestimento.

• Preparazione alla successiva protezione Poly DN a rullo, secondo il ciclo adottato.

Caratteristiche tecniche

Sistema	Poliuretanico bicomponente A+B
Consistenza	Densa, adatta alla lavorazione a spatola
Rapporto A:B	100:20 in peso
Preparazione della miscela	Omogeneizzare A e incorporare B nel rapporto previsto
Attrezzo	Spatola idonea al trattamento turapori
Stesura	Strato sottile e uniforme, senza accumuli
Intervallo consigliato	8 ore su strato asciutto; rispettare le condizioni di ricopertura del kit

POLY DN GEL / CICLO APPLICATIVO

Preparazione e applicazione

8 ORE CONSIGLIATE FRA LE MANI
Verificare l'effettiva asciugatura prima di ricoprire e rispettare gli eventuali tempi maggiori indicati per il ciclo specifico. Il tempo tra le mani non equivale all'indurimento finale o alla messa in servizio.

01 Verifica del supporto

Il rivestimento deve essere stabile, asciutto e pulito. Eliminare polvere, oli, cere e contaminanti. Eseguire la preparazione superficiale prevista dal ciclo Resin One e depolverare accuratamente.

02 Miscelazione

Omogeneizzare il componente A e incorporare il componente B nel rapporto A:B di 100:20 in peso. Usare una bilancia e rispettare le istruzioni del kit per miscelazione e tempo utile di lavorazione.

03 Applicazione a spatola

Distribuire in strato sottile e uniforme lavorando per saturare i micropori. Evitare eccessi, accumuli e righe. Preparare solo la quantità utilizzabile nei tempi previsti dal kit.

04 Finitura successiva

Il passaggio turapori è facoltativo e dipende dalla condizione della superficie. L'eventuale Poly DN a rullo si applica sul Gel asciutto e preparato secondo il sistema. Controllare su campione aspetto e ricopertura.

INDICAZIONI DI CICLO E COLORE
Poly DN Gel si applica a spatola; Poly DN a rullo ha una diversa modalità di posa. Seguire le istruzioni riferite al kit Gel per il tempo utile della miscela e per la ricopertura.

Conservazione

Conservare i componenti A e B separati, nei rispettivi contenitori originali ben chiusi e secondo le condizioni indicate in etichetta. Proteggere le confezioni da contaminazioni e richiuderle dopo il prelievo.

Sicurezza

Consultare le schede dati di sicurezza e le etichette di entrambi i componenti prima della miscelazione. Utilizzare i dispositivi di protezione previsti e lavorare con adeguata ventilazione. Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

I valori e i tempi indicativi variano con supporto, spessore, tecnica e condizioni ambientali. Eseguire una prova del ciclo completo sul supporto previsto. Per la sicurezza consultare i documenti specifici del prodotto.